Regleado:

•Luego después de la proyección, reglear la argamasa con la regla de aluminio H.

•Reglear la argamasa en el sentido vertical para las paredes, de abajo para arriba, apoyando la regla en las maestras y haciendo movimientos como se estuviere cortando la argamasa.

•La argamasa que se adhiere a la regla debe ser retirada con la espátula y colocada nuevamente a los espacios vacios.

•Al final del proceso pasar la regla ligeramente en el sentido horizontal, haciendo movimientos de arriba para abajo.

•Esta operación debe ser repetida hasta que toda la superficie quede llena y homogênea, sin huecos, imperfecciones y con un mínimo de ondulaciones.

Alisado:

•Esperar aproximadamente 30 minutos después del regleado de la argamasa para iniciar el alisado del revestimiento.

•Para esta actividad debe utilizarse la plancha en pasadas horizontales (o en sentido contrario al regleado) para eliminar las ondulaciones.

•Para esto, se debe preparar una cantidad de argamasa de yeso (la misma del utilizado para proyectar) para llenar los poros que quedaron después del regleado.

•En esta etapa ejecutar los remates de los cantos con la plancha con cara de esponja. Para algunos cantos se utiliza el esquinero.

•Derramar el material a la superficie del revestimiento con ayuda de la plancha grande.

•Todos los poros deben ser llenados (en una única mano) y cuidar para que no queden rebabas del material en el momento de pasar la plancha grande.



Superficie Espejo:

•Después del alisado inicial esperar un período corto para la ejecución del acabado final. Aquí también debe ser utilizada una masa hecha del mismo yeso de proyectar pero con una consistencia bien líquida.

•Abrir todas las cajas eléctricas y puntos de luz. Con una plancha aplicar el material en movimientos ondulados. Retirar el exceso con una plancha pequeña.

•En las paredes la masa debe ser aplicada en movimientos horizontales y su exceso debe ser retirado con movimientos verticales.

•Debe repetirse esta operación por dos veces, hasta que la superficie de yeso quede con un aspecto liso.



GYPSOS
BOLIVIA S.R.L.
WhatsApp 76400332



GYPSUM
BOLIVIA

Telf.: 591-4-4241957 / 591-4-4295887 / Fax: 591-4-4117003
www.gypsumbolivia.com / E-mail: rasbun@entelnet.bo
Pasaje Pando #5
Cochabamba - Bolivia

REVOQUE PROYECTABLE MONOCAPA
YESO DE ALTA DUREZA

Proyectable



TIEMPO DE REVESTIR CON CALIDAD

GYPSUM
BOLIVIA