Pasaje Pando 5 La Recoleta
Cochabamba-Bolivia
Telf. +591 4 4295887 / 4241957
www.gypsumbolivia.com

Elaboración de moldes para vaciados de pastas cerámicas, figuras, matrices y molduras de yeso.
Aplanador y resanador para techos y muros.
Para un saco de 30 kg use entre 15 y 20 litros de agua.
En un recipiente limpio, ponga el agua necesaria y agregue el yeso, espolvoréandolo uniformemente.
Permita la humectación de yeso por un minuto.
Revuelva hasta obtener una mezcla uniforme que pueda ser trabajada.
Una vez que el material haya solidificado, proceda a desmoldarlo.
Deje que el yeso elimine la humedad restante.
Si desea decorar la pieza, aplique un sellador para reducir la cantidad de pintura a usarse.
Cuando el polvo sea mezclado con agua, generará una reacción química que elevará la temperatura, por lo que no aplique dicha mezcla sobre cualquier parte del cuerpo, ya que puede ocasionar quemaduras.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
El polvo de este producto ocasiona resequedad de la piel y mucosas, por lo que se recomienda el uso de lentes, mascarilla para polvo y guantes.



Granulometría: Impalpable: 86.5%
Resistencia a la flexo-tracción: 45.39 KgF/cm2
Densidad del yeso: 0.831 gr/ml
Pureza: superior al 94%
Tiempos recomendados:
Tiempo de absorción: 1 min 22 seg
Tiempo de mezcla: 1 min 45 seg
Tiempo de fluidez: 5 min
Tiempo de fraguado: 7 min
Tiempo de desmolde sin forzar la pieza: 15-20 min dependiendo la cantidad de agua
Sulfato de Calcio Hemihidratado
(Yeso Fraguable): CaSO4.1/2 H2O





