YESO DE PROYECCION MECANICA MONOCAPA YFM

YESO DE PROYECTAR DE GYPSUM BOLIVIA PRESENTACION

Material extrafino color blanco, empaque bolsas de polipropileno de



30 Kg.

FICHA TECNICA

Yeso de proyección mecánica para interiores de aplicación monocapa, indicado para el revestimiento de paramentos horizontales y verticales.
Este material posee un elevado coeficiente de conductividad térmica y dada su estructura porosa proporciona un buen aislamiento acústico.
Asimismo, es un regulador natural de humedad proporcionando una confortabilidad en el interior óptima.
Tiene un buen comportamiento ante el fuego y es incombustibles.
Contribuye a la creación de un entorno sano, ya que no favorece el desarrollo de microorganismos.

RECOMENDACIONES Y EMPLEO

Se puede utilizar tanto manual como con máquinas de proyección.
Se recomienda 1 cm de espesor.
Gran rapidez a la hora de trabajar obteniendo un mayor rendimiento en la obra.
No añadir ningún tipo de aditivos ya que puede provocar una alteración del producto tanto en su proceso de fraguado como en su dureza.
La superficie debe de estar seca ser absorbente, libre de polvo superficial, suciedad, y cualquier elemento contaminante, las herramientas deben de estar limpias al igual que los recipientes.
Se debe utilizar agua limpia con temperaturas superiores a 5º e inferiores a 40º.
Tiempo de secado entre 5-10 días.

GERENCIA@GYPSUMBOLIVIA.COM

PASAJE PANDO 5 LA RECOLETA CBBA-BOL

+59176400332

WWW.GYPSUMBOLIVIA.COM

YESO DE PROYECCION MECANICA MONOCAPA YFM

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tiempos de principio de Fraguado ≥ 120 min.
Tiempo de trabajabilidad 60 min
Resistencia a flexión ≥ 1 N/mm 2.
Resistencia a compresión ≥ 2 N/mm 2.
Adherencia Conforme
Dureza shore C ≥ 65
Rendimiento ≥ 2.5 m² /saco/cm
Relación agua/yeso 0.5-0.6 l/kg









GERENCIA@GYPSUMBOLIVIA.COM

PASAJE PANDO 5 LA RECOLETA CBBA-BOL

+59176400332 CEL
+5914 4295887

WWW.GYPSUMBOLIVIA.COM